

EDILKRONOS Universal



GRUNDIERUNG FÜR NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE

EDILKRONOS Universal

Haftvermittler ideal zur Vorbereitung von nichtsaugenden Untergründen zur Aufnahme von Nivelliermassen

ZUSAMMENSETZUNG	Einkomponentige Universalgrundierung auf Basis von synthetischen Harzen.	
VERPACKUNG UND LAGERUNG	Kanister in 5 kg.	
ANWENDUNGSBEREICHE	<p>Haftvermittelnde Grundierung auf nicht saugenden Untergründen, geeignet für die Aufnahme von Nivelliermassen wie Kronos Autoliv 1-10 und Kronos Autoliv 5-30 sowie Zementestriche wie Schnellestrich Kronos und ähnliche.</p> <p>Ideal auch als Haftvermittler für die Überarbeitung des Untergrundes bei alten, bestehenden Fußbodenbelägen im Innen- und Außenbereich wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Keramische Böden, Marmor, Naturstein (sofern diese fest und stabil sind). · Flügel-geschliffene Betonuntergründe. · Nichtsaugende, kompakte und glatte Zementestriche. 	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> · Gebrauchsfertiges Produkt. · Einfach und gleichmäßig mit Rolle und/oder Pinsel aufzutragen. · Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar (jedoch nicht unter +3°C). · Einfache Reinigung der Verlege Werkzeuge mit Wasser. · Mehr Sicherheit für den Einsatz auf der Baustelle. · Es schont die Umwelt und die Gesundheit der Verarbeiter. 	
VERDÜNNUNG	Keine Verdünnung erforderlich. Pur anwenden.	
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht mit Wasser oder anderen Lösungsmitteln verdünnen: das Produkt Edilkronos Universal soll direkt auf der zu behandelnden Oberfläche verwendet werden. · Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche so, dass sie frei von Staub, Bearbeitungsrückständen und anderen trennenden Elementen ist, sodass die korrekte Verlegung und/oder perfekte Befestigung nicht verhindert wird; eventuelle Risse (sofern diese stabil sind) müssen vorher fachgerecht verfüllt und versiegelt werden. · Nach dem Auftragen der Grundierung Edilkronos Universal, muss vor dem Begehen oder dem Auftragen eines weiteren Materials, eine Abbindezeit von 2 - 4 Stunden, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit abgewartet werden. 	
HINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> · Kanister gut verschlossen und frostfrei bei +5 bis +35 °C lagern. · In der Originalverpackung vor äußeren Einflüssen schützen. · Die Grundierung ist bei korrekter Lagerung 12 Monate haltbar. · Dieses Produkt muss gemäß den Regeln der guten Industriehygiene gelagert, gehandhabt und verwendet werden. 	
ANWENDUNG	Farbe:	Rot
	Aussehen:	viskose Flüssigkeit
	Verbrauch:	0,2-0,3 kg/m ²
	spezifisches Gewicht:	ca. 1,50 ± 0,05 kg/L *
	pH-Wert:	8,50
	Anwendungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
	Mindesttemperatur für die Hautbildung:	+3°C
	Brennbar:	Nein
<p>Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labortests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substanzielle Änderungen je nach Wetterlage und Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des Weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die allgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen Datenblätter zum selben Produkt.</p>		

*abhängig vom Trägermaterial des Untergrundes.

TD EDILKRONOS UNIVERSAL . Rev 05/2024 . DE



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Ph. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.com | info@edilteco.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001